

Продукт :	Полиуретановый прозрачный лак для паркета, от 10 до 50 глосс
Отвердитель :	В 43 - 50% оригинал, В 54 - 50% альтернативный (дешевле и чуть меньше физико-химическое сопротивление)
Растворитель:	DV604i – 20-30%
Описание:	Высокоэластичный лак, хорошо растекается, образует очень твёрдое покрытие. Можно применять как грунт-лак отделки. Не оставляет белых следов после ударов
Применение:	Паркет, лестницы, столешницы, подоконники и т.д.
Хранение:	При 20°C в закрытой оригинальной упаковке
Примечание:	Можно использовать под кисть, валик с отвердителем В 77-50% , без растворителя (Обозначение по ITALVER: OPI 204P G..).

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN4 при 20°C (±2%)	24	с
Сухой остаток		±2%	41	%
Удельный вес		±0,03%	0,980	кг/л
Жизнеспособность смеси		при 20°C	5-6	ч
Время высыхания до шлифовки		при 20°C	3-4	ч
Время высыхания от пыли		при 20°C	20	мин.
Время до складирования		при 20°C	10-12	ч
Повторный слой		при 20°C	1	ч

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 слой)			120-150 г/м ²

Примерная подготовка смеси:

Лак FO FI PARQUET 3427 SPZ G..	:	1,0 л.
Отвердитель В 43	:	0,5 л.
Растворитель DV604i	:	от 0,2 до 0,3 л.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914, КПП 772201001, ОГРН 1117746442912

р/с: 40702810902300008928, к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»