

Продукт :	Универсальный полиуретановый грунт
Отвердитель :	В 37/ В 40 / В 54- 50%
Растворитель:	DV604I 20-30%
Описание:	Грунт общего назначения, быстро сохнет, хорошо шлифуется
Применение:	Открытопористая отделка массив, шпон
Шлифование:	Зернистость 220-420
Хранение:	Прири 20°С в закрытой оригинальной упаковке
Примечание :	С отвердителем В 87- быстрее сохнет

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN4 при20°С	35	с
Сухой остаток		±2	44	%
Удельный вес		±0,02	0.970	кг/л
Жизнеспособность смеси		при20°С	3-4	ч
Время высыхания до шлифовки		при20°С	2-3	ч
Время высыхания от пыли		при20°С	15	мин.
Время до штабелирования		при20°С	4	ч.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 покрытие)			130-150 г/м2

Примерная подготовка смеси:

Грунт VF A 892	:	1,0л.
Отвердитель В 37/ В 87/В 40	:	0,5 л.
Растворитель DV604I	:	от 0,2 до 0,3 л.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914,КПП772201001,ОГРН1117746442912

р/с: 40702810902300008928 , к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593e-mail : italcolorrus@mail.ru office@italver.ru

www.italver.ru