

Продукт : Прозрачный, полиуретановый грунт высокого качества
Отвердитель : **В 37/ В 40** - 50%
В 54 - 50% (увеличивает сухой остаток)
Растворитель: **DV604I** 20-30%
Описание : Грунт обладает хорошим заполнением, прозрачностью, легко шлифуется
Применение: Двери, столы и прочие предметы интерьера
Основа: массив древесины, шпон
Шлифование: зернистость 220-420
Хранение: при 20°С в закрытой оригинальной упаковке
Примечание : Можно наносить много слоёв, подойдёт для закрытопористой отделки

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN4 при20°С	60	с
Сухой остаток		±2	49	%
Удельный вес		±1,0	0.970	кг/л
Жизнеспособность смеси		при20°С	4	ч
Время высыхания до шлифовки		при20°С	2-3	ч
Время высыхания от пыли		при20°С	15	мин.
Время до штабелирования		при20°С	8	ч.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 покрытие)			150-200 г/м ²

Примерная подготовка смеси:

Грунт VF A 913 : 1,0л.
 Отвердитель В 37/В 40/ В 54 : 0,5 л.
 Растворитель DV604I : от 0,2 до 0,3 л.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914,КПП772201001,ОГРН1117746442912

р/с: 40702810902300008928 , к/с 3010181020000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593e-mail : italcolorrus@mail.ru office@italver.ru

www.italver.ru