

**Продукт :** Белый, полиуретановый грунт высокого качества, специальный для МДФ

**Код:** GLE03462

**Отвердитель :** **В 40 (30%)** - оригинальный  
**В 54 (30%)** - увеличивает сухой остаток

**Растворитель:** **DV604I (10-40%)**

**Описание :** Отлично укрывает, высокая эластичность и вязкость

**Применение:** МДФ, фанера

**Шлифование:** Зернистость 320-420

**Хранение:** 24 мес. при 20°C в закрытой оригинальной упаковке

**Примечание:** Отличный грунт, рекомендует производитель

## СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN4 при 20°C	65	с
Сухой остаток		±1%	80	%
Удельный вес		±1%	1,530	кг/л
Жизнеспособность смеси		при 20°C	3-4	ч
Время высыхания до шлифовки		при 20°C	2-4	ч
Время высыхания от пыли		при 20°C	10	мин.
Время до штабелирования		при 20°C	5-6	ч
Повторный слой		при 20°C	1	ч

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 слой)			150-180 г/м <sup>2</sup>

### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ:

Нанесите распылением 150-180 гр/м<sup>2</sup> VF В 3462, катализированный на 30% по весу САТ. В 40 и разбавленный на 10-20% по весу DV 604I.

После примерно 40-50 минут нанесите второй слой продукта, как описано выше.

На следующий день отшлифуйте поверхность с помощью наждачной бумаги Р 220-400 и нанесите верхний слой, рекомендуется серия VPK В 260 различного блеска.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914, КПП 772201001, ОГРН 1117746442912

р/с: 40702810902300008928, к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593e-mail : [italcolorrus@mail.ru](mailto:italcolorrus@mail.ru) [office@italver.ru](mailto:office@italver.ru)

[www.italver.ru](http://www.italver.ru)