

Продукт : Полиуретановый, бесцветный гляцевый лак
Отвердитель : В 33--100%(оригинал),
Растворитель: D1004i / DV 604i – 20-30%
Описание: Бесцветный гляцевый лак с хорошим наполнением, довольно твёрдый, легко полируется
Применение: Двери, мебель, предметы интерьера
Хранение : При 20°С в закрытой оригинальной упаковке
Примечание: С отвердителем В 22 (100%) повышается стойкость к пожелтению (Обозначение по ITALVER: LPI 251)

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN 4(±5)	75	%
Сухой остаток		±1%	59	%
Удельный вес		±0.01%	1,00	кг/л
Жизнеспособность смеси		при20°С	3-4	ч
Полировка		при20°С	48	ч
Время высыхания от пыли		при20°С	30	мин.
Время высыхания		при20°С	8-12	ч
Время до складирования		при20°С	24	ч

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 слой)			120-150г/м2

Примерная подготовка смеси:

Лак VLX 36 : 1,0л.
 Отвердитель В 33: 1,0л.
 Растворитель D1004i/DV604i: от 0,2 до 0,3 л.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914,КПП772201001,ОГРН1117746442912

р/с: 40702810902300008928 , к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593e-mail : italcolorrus@mail.ru office@italver.ru

www.italver.ru