

Продукт :	Полиуретановая белая глянцевая эмаль
Отвердитель :	B 22 —80-100%(оригинал)
Растворитель:	D1004i/DV 604i - 20-30%
Описание:	Быстросохнущая белая глянцевая эмаль, хорошо укрывает, легко полируется
Применение:	Высокогляцевая отделка древесины и мдф (двери, мебель, предметы интерьера)
Хранение:	При 20°C в закрытой оригинальной упаковке
Примечание:	Отвердитель B 76 (80-100%) - повышает толщину ЛКМ, стойкость к пожелтению (Обозначение по ITALVER: LPI 254 B)

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN4 при 20°C (±5%)	120	с
Сухой остаток		±1%	69	%
Удельный вес		±0.02%	1,325	кг/л
Жизнеспособность смеси		при 20°C	3-4	ч
Полировка		при 20°C	24-48	ч
Время высыхания от пыли		при 20°C	30	мин.
Время высыхания		при 20°C	4-6	ч
Время до складирования		при 20°C	8-12	ч

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 слой)			130-160 г/м2

Примерная подготовка смеси:

Лак VLX 75 B	:	1,0 л.
Отвердитель B 22	:	0,8-1,0 л.
Растворитель D1004i/DV 604i	:	0,2 - 0,3 л.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914,КПП772201001,ОГРН1117746442912

р/с: 40702810902300008928 , к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593е-mail : italcolorrus@mail.ru , office@italver.ru

www.italver.ru



VLX 75 B

Двухкомпонентная,
полиуретановая белая глянцевая
эмаль.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914, КПП 772201001, ОГРН 1117746442912

р/с: 40702810902300008928, к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593 e-mail: italcolorrus@mail.ru, office@italver.ru

www.italver.ru