

**Продукт :** Полиуретановый, бесцветный глянцевый лак  
**Отвердитель :** В 22 - 100%  
**Растворитель:** D1004i/DV604i 20-30%  
**Описание:** Глянцевый лак с хорошим наполнением, довольно твёрдый, исключительно быстро сохнет, не теряя при этом никаких физико-химических свойств  
**Применение:** Высокоглянцевая отделка МДФ, массив, шпон  
**Хранение:** При 20°C в закрытой оригинальной упаковке  
**Примечание:** Отвердитель В 76(100%) - увеличивает толщину лакокрасочной плёнки (Обозначение по ITALVER: LPI 257)

## СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

<b>Вязкость</b>		FORD4 при 20°C (±5%)	60	с
<b>Сухой остаток</b>		±1%	59	%
<b>Удельный вес</b>		±0.02%	1,028	кг/л
<b>Жизнеспособность смеси</b>		при 20°C	3-4	ч
<b>Полировка</b>		при 20°C	24	ч
<b>Время высыхания от пыли</b>		при 20°C	30	мин.
<b>Время высыхания</b>		при 20°C	4-6	ч
<b>Время до складирования</b>		при 20°C	12	ч

<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>			распыление
<b>Количество нанесения (на 1 слой)</b>			130-160 г/м2

### Примерная подготовка смеси:

Лак VLX 75 : 1,0 л.  
 Отвердитель В 22 : 1,0 л.  
 Растворитель D1004i/DV604i : от 0,2 до 0,3 л.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914, КПП 772201001, ОГРН 1117746442912

р/с: 40702810902300008928, к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593e-mail: [italcolorrus@mail.ru](mailto:italcolorrus@mail.ru), [office@italver.ru](mailto:office@italver.ru)

[www.italver.ru](http://www.italver.ru)