



## VM 100 G...

Двухкомпонентный  
полиуретановый лак  
высокого качества

<b>Продукт :</b>	Полиуретановый, бесцветный лак высокого качества. Степень глянца от 10 до 80.
<b>Отвердитель :</b>	<b>B 5</b> – 50%
<b>Растворитель:</b>	<b>D1004i/DV604i</b> – 25-30%
<b>Описание:</b>	Лак высокого наполнения, тиксотропный, довольно твёрдый, прекрасный внешний вид лакокрасочного покрытия
<b>Применение:</b>	Двери с широким профилем, мебель, предметы интерьера
<b>Хранение:</b>	При 20°C в закрытой оригинальной упаковке
<b>Примечание:</b>	Отлично подходит для отделки сложных изделий (Обозначение по ITALVER:OPI 203 G...)

### СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

<b>Вязкость</b>		FORD 4 при 20°C (±3%)	90	с
<b>Сухой остаток</b>		±1%	50	%
<b>Удельный вес</b>		±0.01%	0,970	кг/л
<b>Жизнеспособность смеси</b>		при 20°C	6-8	ч
<b>Время высыхания до шлифовки</b>		при 20°C	3	ч
<b>Время высыхания от пыли</b>		при 20°C	25	мин.
<b>Время до складирования</b>		при 20°C	10-12	ч

<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>			распыление
<b>Количество нанесения (на 1 слой)</b>			120-150 г/м <sup>2</sup>

#### Рекомендованная подготовка смеси:

Лак VM 100 G...	:	1,0 л.
Отвердитель B 5	:	0,5 л.
Растворитель DV604i	:	от 0,2 до 0,3 л.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914,КПП772201001,ОГРН1117746442912

р/с: 40702810902300008928, к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593e-mail : [italcolorrus@mail.ru](mailto:italcolorrus@mail.ru), [office@italver.ru](mailto:office@italver.ru)

[www.italver.ru](http://www.italver.ru)