



VM FO PU 1013 G ...

Двухкомпонентный,
самогрунтующийся
полиуретановый лак

Продукт :	Самогрунтующийся, полиуретановый, бесцветный лак. Глянец от 10 до 50 глосс
Отвердитель :	В 37-50% (оригинал) В 40-50% (альтернативный)
Растворитель:	D1004i/ DV604i- 20-40%
Описание:	Быстро сохнет, хорошо смачивает поры, что позволяет получать равномерное покрытие.
Применение:	для открытопористой отделки интерьера, дверей
Примечание:	Отвердитель В 43 (50%) - повышает твердость, можно применять на износостойкие изделия (Обозначение по ITALVER: OPI 213 G...)

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN4 при20°C (±5%)	90	с
Сухой остаток		±1%	50	%
Удельный вес		±1%	0,970	кг/л
Жизнеспособность смеси		при20°C	5-6	ч
Время высыхания до шлифовки		при20°C	4	ч
На отлип		при20°C	45	мин.
Время высыхания от пыли		при20°C	10	мин.
Время до складирования		при20°C	10	ч.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 слой)			140-150г/м2

Примерная подготовка смеси:

Лак VM FO PU 1013 G ... : 1,0л.
Отвердитель В 37/В 40: 0,5л.
Растворитель D1004i/ DV604i : от 0,2 до 0,4 л.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914,КПП772201001,ОГРН1117746442912

р/с: 40702810902300008928 , к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593e-mail : italcolorrus@mail.ru , office@italver.ru

www.italver.ru