

Продукт :	Двухкомпонентный, прозрачный полиуретановый лак устойчивый к образованию царапин. Степень глянца от 10 до 90.
Отвердитель :	В 32 - 50%
Растворитель:	DV604i - 20-30%
Описание:	Полиуретановый лак, который образует очень твёрдое лакокрасочное покрытие.
Применение:	Столешницы, ступеньки и прочие износостойкие изделия
Хранение:	При 20°C в закрытой оригинальной упаковке
Примечание:	В 43 - 50% (повышает твёрдость и блеск на 5-10 глосс) (Обозначение по ITALVER: OPI 204 G...).

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN4 при 20°C (±5%)	65	с
Сухой остаток		±1%	40	%
Удельный вес		±1%	0,970	кг/л
Жизнеспособность смеси		при 20°C	6-7	ч
Время высыхания до шлифовки		при 20°C	2-3	ч
Время высыхания от пыли		при 20°C	15	мин.
Время до складирования		при 20°C	8-10	ч.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 слой)			120-150 г/м ²

Примерная подготовка смеси:

Лак VPK 130 G...	:	1,0 л.
Отвердитель В 32 / В 43	:	0,5 л.
Растворитель DV604i	:	от 0,2 до 0,3 л.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914,КПП772201001,ОГРН1117746442912

р/с: 40702810902300008928 , к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593e-mail : italcolorrus@mail.ru, office@italver.ru

www.italver.ru