



## VPK BIANCO 260 G...

Двухкомпонентная,  
полиуретановая белая  
эмаль/конвертор

<b>Продукт :</b>	Финишная полиуретановая белая эмаль/конвертор. (блеск от 0,5 до 70 gloss)
<b>Отвердитель :</b>	<b>В 28</b> -оригинальный 50% <b>В 18</b> – быстрее сохнет 50% (не для светлых тонов)
<b>Растворитель:</b>	<b>DV 604I</b> 20-35%
<b>Описание :</b>	Хорошая укрывистость и эластичность, прекрасный внешний вид готового продукта
<b>Применение:</b>	МДФ, массив
<b>Хранение:</b>	При 20°C в закрытой оригинальной упаковке
<b>Примечание :</b>	С отвердителем <b>В 43</b> получается более твёрдое покрытие (блеск увеличивается на 5% глосс)

### СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

<b>Вязкость</b>		DIN4 при 20°C	140	сек
<b>Сухой остаток</b>		±2	70	%
<b>Удельный вес</b>		±0,01	1,32	кг/л
<b>Жизнеспособность смеси</b>		при20°C	4	ч
<b>Время высыхания от пыли</b>		при20°C	15-20	мин
<b>Время до складирования</b>		при20°C	6-8	ч
<b>Шлифование (при необходимости)</b>		при20°C	3-4	ч
<b>Время высыхания на отлип</b>			4	ч

<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>			распыление
<b>Количество нанесения (на 1 слой)</b>			130-160 г/м2

#### Примерная подготовка смеси:

Эмаль VPK BIANCO 260 G...	:	1 л.
Отвердитель В 28	:	0,5 л.
Растворитель DV 604I	:	от 0,2 до 0,35 л.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914,КПП772201001,ОГРН1117746442912

р/с: 40702810902300008928 , к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593e-mail : [italcolorrus@mail.ru](mailto:italcolorrus@mail.ru) [office@italver.ru](mailto:office@italver.ru)

[www.italver.ru](http://www.italver.ru)