

**Продукт :** Универсальный полиуретановый грунт  
**Отвердитель :** IC 337-оригинальный 50%  
**Растворитель:** D1000/DV604 20-30%  
**Описание:** Грунт общего назначения, быстро сохнет, хорошо шлифуется  
**Применение:** Открытопористая отделка массив, шпон  
**Шлифование:** зернистость 220-420  
**Хранение:** при 20°C в закрытой оригинальной упаковке  
**Примечание :** с отвердителем IC 387- быстрее сохнет

**СВОЙСТВА ПРОДУКТА:**

<b>Вязкость</b>		DIN4 при 20°C	35	с
<b>Сухой остаток</b>		±2	44	%
<b>Удельный вес</b>		±0,02	0.970	кг/л
<b>Жизнеспособность смеси</b>		при 20°C	3-4	ч
<b>Время высыхания до шлифовки</b>		при 20°C	2-3	ч
<b>Время высыхания от пыли</b>		при 20°C	15	мин.
<b>Время до штабелирования</b>		при 20°C	3-4	ч.

<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>			распыление
<b>Количество нанесения (на 1 покрытие)</b>			150-180 г/м <sup>2</sup>

**Примерная подготовка смеси:**

Грунт FPI 101 : 1,0 л.  
 Отвердитель IC 337 : 0,5 л.  
 Растворитель D1000/DV604 : от 0,2 до 0,3 л.