

**Продукт :** Прозрачный, полиуретановый грунт с высоким сухим остатком  
**Отвердитель :** IC337-оригинальный 50% (по весу) /IC354-увеличивает сухой остаток  
**Растворитель:** D1000/DV604 20-30%  
**Описание :** Грунт обладает хорошим заполнением, прозрачностью, легко шлифуется  
**Применение:** Мебель, двери и прочие предметы интерьера  
**Основа:** массив древесины, шпон  
**Шлифование:** зернистость 220-420  
**Хранение:** при 20°C в закрытой оригинальной упаковке  
**Примечание :** Можно наносить много слоёв, подойдёт для закрытопористой отделки

**СВОЙСТВА ПРОДУКТА:**

<b>Вязкость</b>		DIN4 при 20°C	<b>60</b>	с
<b>Сухой остаток</b>		±2	<b>49</b>	%
<b>Удельный вес</b>		±1,0	<b>0.970</b>	кг/л
<b>Жизнеспособность смеси</b>		при 20°C	<b>4</b>	ч
<b>Время высыхания до шлифовки</b>		при 20°C	<b>2-3</b>	ч
<b>Время высыхания от пыли</b>		при 20°C	<b>15</b>	мин.
<b>Время до штабелирования</b>		при 20°C	<b>4</b>	ч.

<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>			распыление
<b>Количество нанесения (на 1 покрытие)</b>			150-200 г/м <sup>2</sup>

**Примерная подготовка смеси:**

Грунт FPI 103 : 1,0 л.  
 Отвердитель IC 337 (IC 354) : 0,5 л.  
 Растворитель D1000/DV604 : от 0,2 до 0,3 л.