

Продукт : Прозрачный, полиуретановый грунт, тиксотропный
Отвердитель : IC337-оригинальный 50% /IC354-увеличивает сухой остаток
Растворитель: D1000/DV604 20-30%
Описание : Универсальный грунт для нанесения на вертикальные изделия. Хорошо шлифуется, быстро сохнет
Применение: Мебель, предметы интерьера
Основа: массив древесины, шпон
Шлифование: зернистость 220-420
Хранение: 12 месяцев в 20°C в закрытой оригинальной упаковке
Примечание: С отвердителем IC337AS – макс. тиксотропность

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		FORD4 при 20°C	60	с
Сухой остаток		±2	44	%
Удельный вес		±1,0	0.970	кг/л
Жизнеспособность смеси		при 20°C	4	ч
Время высыхания до шлифовки		при 20°C	2-3	ч
Время высыхания от пыли		при 20°C	10	мин.
Время до штабелирования		при 20°C	3-4	ч.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 покрытие)			150-180 г/м ²

Примерная подготовка смеси:

Грунт FPI 104 : 1,0 л.
 Отвердитель IC 337 (IC 354) : 0,5 л.
 Растворитель D1000/DV604 : от 0,2 до 0,3 л.