

Продукт : Универсальный, белый, полиуретановый грунт
Отвердитель : IC318- 50%-увеличивает жизнеспособность
 IC340 30% -оригинальный
Растворитель: DV604/DV1000 20-30%
Описание : Грунт имеет хорошую эластичность и адгезию, превосходно изолирует и заполняет
Применение: Кухни, ванные комнаты, шкафы, двери и т.д.
Основа: МДФ, массив
Шлифование: зернистость 320-420
Хранение: При 20°C в закрытой оригинальной упаковке
Примечание: Соответствие цены и качества

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN4 при 20°C	40	с
Сухой остаток	компонент А	±2%	74	%
Удельный вес	компонент А	±1%	1,480	кг/л
Жизнеспособность смеси		при 20°C	3	ч
Время высыхания до шлифовки		при 20°C	3-4	ч
Время высыхания от пыли		при 20°C	15	мин.
Время до штабелирования		при 20°C	4-5	ч

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 покрытие)			150-200 г/м2

Примерная подготовка смеси:

Грунт FPI 120 B : 1,0 л.
 Отвердитель IC 340 : 0,3 л.
 Растворитель D1000/DV604 : от 0,2 до 0,3 л.