

Продукт : Белый, полиуретановый грунт, высокого качества
Отвердитель : IC318-50% увеличивает жизнеспособность / IC340-30% оригинальный
 IC354-30% увеличивает сухой остаток
Растворитель: D1000/DV604 20-30%
Описание : Отлично укрывает, высокая эластичность и вязкость
Применение: Кухни, ванные комнаты, шкафы, двери и т.д.
Основа: МДФ, массив
Шлифование: Зернистость 320-420
Хранение: При 20°C в закрытой оригинальной упаковке
Примечание: Отличный грунт, рекомендует производитель

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

| | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-------|------|
| Вязкость | | DIN4 при 20°C | 65 | с |
| Сухой остаток | | ±2% | 80 | % |
| Удельный вес | | ±1% | 1,530 | кг/л |
| Жизнеспособность смеси | | при 20°C | 3-4 | ч |
| Время высыхания до шлифовки | | при 20°C | 2-3 | ч |
| Время высыхания от пыли | | при 20°C | 15 | мин. |
| Время до штабелирования | | при 20°C | 3-4 | ч |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|--|--|--------------|
| СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ | | | распыление |
| Количество нанесения (на 1 слой) | | | 180-220 г/м2 |
| | | | |

Примерная подготовка смеси:

Грунт FPI 126 B : 1,0 л.
 Отвердитель IC 340 : 0,3 л.
 Растворитель D1000/DV604 : от 0,2 до 0,3 л.