

Продукт : Двухкомпонентный, прозрачный, полиуретановый изолятор для древесины
Отвердитель : IC 307 – 100%
Растворитель: D1000 / DV604- 50-100%
Описание: Отлично смачивает поры, быстро сохнет, предотвращает проседание последующих слоёв
Применение: Массив, шпон
Шлифование: Зернистость 180-220
Хранение: При 20°C в закрытой оригинальной упаковке
Примечание: Изолятор глубокого проникновения

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN2 при 20°C (±5%)	43	с
Сухой остаток		±2%	17	%
Удельный вес		±3%	0,875	кг/л
Жизнеспособность смеси		при 20°C	3	ч
Время высыхания до шлифовки		при 20°C	1-2	ч
Время высыхания от пыли		при 20°C	10	мин.
Время до штабелирования		при 20°C	3	ч.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 слой)			80-100 г/м2

Примерная подготовка смеси:

Грунт IS 801 : 1,0 л.
 Отвердитель IC 307 : 1,0 л.
 Растворитель D1000/DV604 : от 0,5 до 1,0 л.