

Продукт : Двухкомпонентный, прозрачный, полиуретановый изолятор
Отвердитель : IC 337 – 50%
Растворитель: D1000 / DV604- 20-30%
Описание: Отлично изолирует, быстро сохнет, предотвращает проседание последующих слоёв
Применение: МДФ, фрезерованные участки, фасады и т.д.
Шлифование: Зернистость 180-220
Хранение: При 20°C в закрытой оригинальной упаковке
Примечание: Для поверхностного покрытия

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN4 при 20°C (±5%)	43	с
Сухой остаток		±2%	62	%
Удельный вес		±1%	1,100	кг/л
Жизнеспособность смеси		при 20°C	3	ч
Время высыхания до шлифовки		при 20°C	30	мин.
Время высыхания от пыли		при 20°C	10	мин.
Время до штабелирования		при 20°C	2-3	ч.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 слой)			80-100 г/м ²

Примерная подготовка смеси:

Грунт IS 802 : 1,0 л.
 Отвердитель IC 337 : 0,5 л.
 Растворитель D1000/DV604 : от 0,2 до 0,3 л.