

Продукт : Полиуретановый, бесцветный гляцевый лак
Отвердитель : IC333--100%(оригинал),
Растворитель: D1001– 20-30%
Описание Бесцветный гляцевый лак с хорошим наполнением, оптимально твёрдый, легко полируется
Применение: Двери, мебель предметы интерьера
Хранение : При 20°C в закрытой оригинальной упаковке
Примечание: С отвердителем IC 322 (100%) повышается стойкость к пожелтению

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN 4(±5)	75	%
Сухой остаток		±1%	59	%
Удельный вес		±0.01%	1,00	кг/л
Жизнеспособность смеси		при20°C	3-4	ч
Полировка		при20°C	48	ч
Время высыхания от пыли		при20°C	30	мин.
Время высыхания		при20°C	8-12	ч
Время до складирования		при20°C	24	ч

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 слой)			120-150г/м2

Примерная подготовка смеси:

Лак LPI 251 : 1,0л.
 Отвердитель IC 333: 1,0л.
 Растворитель D1001: от 0,2 до 0,3 л.