

Продукт :	Полиуретановая белая глянцевая эмаль
Отвердитель :	IC322—80-100%(оригинал)
Растворитель:	D1001 – 20-30%
Описание:	Быстросохнущая белая глянцевая эмаль, хорошо укрывает, легко полируется
Применение:	Высокоглянцевая отделка древесины и мдф (двери, мебель, предметы интерьера)
Хранение:	При 20°С в закрытой оригинальной упаковке
Примечание:	Отвердитель IC 376 (80-100%) - повышает толщину ЛКМ, стойкость к пожелтению

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN4 при 20°С (±5%)	120	с
Сухой остаток		±1%	69	%
Удельный вес		±0.02%	1,325	кг/л
Жизнеспособность смеси		при 20°С	3-4	ч
Полировка		при 20°С	24	ч
Время высыхания от пыли		при 20°С	30	мин.
Время высыхания		при 20°С	4-6	ч
Время до складирования		при 20°С	8-12	ч

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 слой)			130-160 г/м2

Примерная подготовка смеси:

Лак LPI 254B	:	1,0 л.
Отвердитель IC 322	:	0,8-1,0 л.
Растворитель D1001	:	0,2 - 0,3 л.