

Продукт : Полиуретановый, бесцветный глянцевый лак
Отвердитель : IC333 - 100% (оригинал)/IC 322-100%(стойкость к пожелтению)
Растворитель: D1001 – 20-30%
Описание: Глянцевый лак с хорошим наполнением, оптимально твёрдый, исключительно быстро сохнет, не теряя при этом никаких физико-химических свойств
Применение: Высокогляцевая отделка МДФ, массива, шпона
Хранение: При 20°С в закрытой оригинальной упаковке
Примечание: Для светлых тонов используйте отвердитель IC 376(100%) увеличивает толщину лакокрасочной плёнки

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		FORD4 при 20°С (±5%)	60	с
Сухой остаток		±1%	59	%
Удельный вес		±0.02%	1,028	кг/л
Жизнеспособность смеси		при 20°С	3-4	ч
Полировка		при 20°С	24	ч
Время высыхания от пыли		при 20°С	30	мин.
Время высыхания		при 20°С	4-6	ч
Время до складирования		при 20°С	12	ч

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 слой)			130-160 г/м2

Примерная подготовка смеси:

Лак LPI 257 : 1,0 л.
 Отвердитель IC 333 : 1,0 л.
 Растворитель D1001 : от 0,2 до 0,3 л.