

Продукт :	Прозрачный самогрунтующийся лак, высокого качества. Степень блеска 20 - 30 - 40 - 50 глосс
Отвердитель :	IC337 —50% (оригинал), IC354 -50%(увеличивает сухой остаток)
Растворитель:	D1000/DV 604 - 20-30%
Описание:	Продукт отлично работает как грунт и как лак, образует довольно твердое лакокрасочное покрытие. Очень быстро сохнет
Применение:	Идеально применять для пористых пород древесины
Хранение:	При 20°C в закрытой оригинальной упаковке
Примечание:	С отвердителем IC343 —50% можно применять на износостойкие изделия

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN4 при 20°C (±3%)	90	с
Сухой остаток		±2%	50	%
Удельный вес		±0,03%	0,990	кг/л
Жизнеспособность смеси		при 20°C	4	ч
Шлифовка		при 20°C	1-2	ч
Время высыхания от пыли		при 20°C	10	мин.
Время высыхания на отлип		при 20°C	3	ч.
Время до складирования		при 20°C	6	ч.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 слой)			120-140 г/м ²

Примерная подготовка смеси:

Лак OPI 201G ...	:	1,0 л.
Отвердитель IC 337	:	0,5 л.
Растворитель D1000/DV604	:	0,2 - 0,3 л.