

Продукт : Полиуретановый, бесцветный лак высокого качества. Степень глянца от 10 до 80.
Отвердитель : IC 305 – 50%
Растворитель: D1000/DV604 – 25-30%
Описание: Лак высокого наполнения, тиксотропный, довольно твёрдый, прекрасный внешний вид лакокрасочного покрытия
Применение: Двери, мебель, предметы интерьера
Хранение: При 20°C в закрытой оригинальной упаковке
Примечание: Лак для высококачественной отделки мебели

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		FORD 4 при 20°C (±3%)	90	с
Сухой остаток		±1%	50	%
Удельный вес		±0.01%	0,970	кг/л
Жизнеспособность смеси		при 20°C	6-8	ч
Время высыхания до шлифовки		при 20°C	3	ч
Время высыхания от пыли		при 20°C	25	мин.
Время до складирования		при 20°C	10-12	ч

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 слой)			120-150 г/м2

Примерная подготовка смеси:

Лак ОРИ 203 G... : 1,0 л.
 Отвердитель IC 305 : 0,5 л.
 Растворитель DV1000/DV604 : от 0,2 до 0,3 л.