

**Продукт :** Прозрачный полиуретановый лак устойчивый к царапинам Степень глянца от 10 до 90.  
**Отвердитель :** IC 332 – 50%  
**Растворитель:** DV1000/DV604 – 20-30%  
**Описание:** Полиуретановый лак, который образует очень твёрдое покрытие.  
**Применение:** Столешницы, ступеньки и прочие износостойкие изделия  
**Хранение:** 12 месяцев при 20°C в закрытой оригинальной упаковке  
**Примечание:** IC 343 - 50% (повышает твёрдость и блеск на 5-10 глосс )  
 Среди подобных лаков самый твёрдый

**СВОЙСТВА ПРОДУКТА:**

<b>Вязкость</b>		DIN4 при 20°C (±5%)	65	с
<b>Сухой остаток</b>		±1%	40	%
<b>Удельный вес</b>		±1%	0,970	кг/л
<b>Жизнеспособность смеси</b>		при 20°C	6-7	ч
<b>Время высыхания до шлифовки</b>		при 20°C	2-3	ч
<b>Время высыхания от пыли</b>		при 20°C	15	мин.
<b>Время до складирования</b>		при 20°C	8-10	ч.

<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>			распыление
<b>Количество нанесения (на 1 слой)</b>			120-150 г/м2

**Примерная подготовка смеси:**

Лак OPI 204 G : 1,0 л.  
 Отвердитель IC 332 : 0,5 л.  
 Растворитель DV1000/DV604 : от 0,2 до 0,3 л.