

Продукт :	Полиуретановый прозрачный лак для паркета
Отвердитель :	IC343 - 50% оригинал, IC354 - 50% (дешевле, но меньше физико-химическое сопротивление)
Растворитель:	D1000/DV604 – 20-30%
Описание:	Лак образует очень твёрдое покрытие. Бывает в степени глянца от 20 до 50 глосс
Применение:	Паркет, лестницы, столешницы, подоконники и т.д.
Хранение:	При 20°C в закрытой оригинальной упаковке
Примечание:	Можно использовать под кисть с отвердителем IC377-50% , разводить без растворителя

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN4 при 20°C (±2%)	24	с
Сухой остаток		±2%	41	%
Удельный вес		±0,03%	0,980	кг/л
Жизнеспособность смеси		при 20°C	5-6	ч
Время высыхания до шлифовки		при 20°C	4	ч
Время высыхания от пыли		при 20°C	15	мин.
Время до складирования		при 20°C	10-12	ч
Повторный слой		при 20°C	6-8	ч

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 слой)			120-150 г/м2

Примерная подготовка смеси:

Лак ОРИ 204 Р G...	:	1,0 л.
Отвердитель IC 343	:	0,5 л.
Растворитель D1000/DV604	:	от 0,2 до 0,3 л.