

Продукт : Финишная полиуретановая белая эмаль/конвертор
Отвердитель : IC 328-оригинальный 50% IC 318 – быстрее сохнет
Растворитель: DV 604/D1000 20-40%
Описание : Хорошая укрывистость и эластичность, прекрасный внешний вид готового продукта
Применение: Мебель, двери и прочие изделия из массива и МДФ
Хранение: При 20°C в закрытой оригинальной упаковке
Примечание : С отвердителем IC 343 получается более твёрдое покрытие (блеск увеличивается на 5% глосс)

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN4 при 20°C	140	сек
Сухой остаток		±2	59	%
Удельный вес		±0,01	1,32	кг/л
Жизнеспособность смеси		при20°C	4	ч
Время высыхания от пыли		при20°C	15-20	мин
Время до складирования		при20°C	8-10	ч
Шлифование (при необходимости)		при20°C	3-4	ч
Время высыхания на отлип			4	ч

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 слой)			130-160 г/м2

Примерная подготовка смеси:

Эмаль OPI205BG25 : 1 л.
 Отвердитель IC 328 : 0,5 л.
 Растворитель DV 604/D1000 : от 0,2 до 0,4 л.