

Продукт :	Самогрунтующийся, полиуретановый, бесцветный лак. Глянец от 10 до 50 глосс
Отвердитель :	IC340-50%
Растворитель :	DV1000/ DV604 – 20-40%
Описание:	Быстро сохнет, хорошо смачивает в поры, что позволяет получать равномерное покрытие.
Применение:	для открытопористой отделки
Примечание:	IC 337 - 50% (быстрее сохнет), IC 343 - 50% (повышает твёрдость, можно использовать на паркет)

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN4 при20°C (±5%)	90	с
Сухой остаток		±1%	50	%
Удельный вес		±1%	0,990	кг/л
Жизнеспособность смеси		при20°C	5-6	ч
Время высыхания до шлифовки		при20°C	1-2	ч
Время высыхания от пыли		при20°C	15	мин.
Время до складирования		при20°C	10	ч.
На отлип		при20°C	3-4	ч

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 слой)			120-150г/м2

Примерная подготовка смеси:

Лак OPI 213G ...	:	1,0л.
Отвердитель IC 340:		0,5л.
Растворитель DV1000/ DV604 :		от 0,2 до 0,4 л.