

Продукт :	Прозрачный полиуретановый лак широкого применения, глянец от 05 до 95 глосс
Отвердитель :	IC337 – 50% оригинал, IC 387 - 50% (быстрее сохнет).
Растворитель:	DV1000/ DV604 – 20-30% (по весу)
Описание:	Полиуретановый лак с хорошей прозрачностью и тиксотропностью, приятный на ощупь. Очень быстро сохнет
Применение:	Массив и шпон
Код продукта:	H350
Примечание:	Отличное соотношение цена и качество

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN4 при20°C (±5%)	65	с
Сухой остаток		±1%	42	%
Удельный вес		±1%	0,970	кг/л
Жизнеспособность смеси		при20°C	3-4	ч
Время высыхания до шлифовки		при20°C	1-2	ч
Время высыхания от пыли		при20°C	10	мин.
Время до складирования		при20°C	6-8	ч
На отлип		при20°C	2-3	ч

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 слой)			120-140г/м2

Примерная подготовка смеси:

Лак OPI 215G	:	1,0л.
Отвердитель IC 337	:	0,5л.
Растворитель DV1000/DV604	:	от 0,2 до 0,3 л.