

**Продукт :** Универсальный тиксотропный. полиуретановый прозрачный лак  
**Отвердитель :** IC337-50%  
**Растворитель:** DV1000/DV604 – 20-30%  
**Описание:** Лак для вертикального нанесения, хорошо укрывает  
**Применение:** Практически любая мебель, в том числе декор, стулья  
**Примечание:** с отвердителем IC337AC (50%) - самый тиксотропный из подобного рода лаков

**СВОЙСТВА ПРОДУКТА:**

<b>Вязкость</b>		ISO 6 при 20°C (±3%)	53	с
<b>Сухой остаток</b>		±1%	40	%
<b>Удельный вес</b>		±0,03%	0,980	кг/л
<b>Жизнеспособность смеси</b>		при 20°C	4	ч
<b>Время высыхания до шлифовки</b>		при 20°C	3-4	ч
<b>Время высыхания от пыли</b>		при 20°C	15	мин.
<b>Время до складирования</b>		при 20°C	8-10	ч
<b>Повторный слой</b>		при 20°C	6-8	ч
<b>На отлип</b>		при 20°C	4-5	ч

<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>			распыление
<b>Количество нанесения (на 1 слой)</b>			120-150 г/м2

**Примерная подготовка смеси:**

Лак OPI 244 TIX G... : 1,0 л.  
 Отвердитель IC 337 : 0,5 л.  
 Растворитель DV1000 : от 0,2 до 0,3 л.