

ПРОДУКТ (часть А)	ISV407
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	БЕСЦВЕТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ИЗОЛЯТОР
КАТАЛИЗАТОР (часть В)	100% C307
РАСТВОРИТЕЛЬ	10-100% D1010, D1064, D1015, DV604
ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД, ОБОГАЩЕННЫХ МАСЛАМИ И СМОЛАМИ, ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ
СПЕЦИФИКАЦИИ	ОБЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ				
			ЗНАЧЕНИЯ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ
ВЯЗКОСТЬ		ЧАША DIN 4 ПРИ 20°C +/-2	12	СЕКУНД
ВЯЗКОСТЬ	ПОСЛЕ КАТАЛИЗАЦИИ	ЧАША DIN 4 ПРИ 20°C +/-2	12	СЕКУНД
СУХОЙ ОСТАТОК	ЧАСТЬ А	+/- 2	31	%
СУХОЙ ОСТАТОК	ЧАСТЬ В	+/- 2	33,5	%
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	ЧАСТЬ А	+/- 0,02	0,94	КГ/Л
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	ЧАСТЬ В	+/- 0,02	0,98	КГ/Л
РОТ LIFE (ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ)		ПРИ 20°C 70% U.R.	3-4	ЧАСА
СУХОЙ ОТ ПЫЛИ		ПРИ 20°C	10/15	МИНУТ
ЕСТЕСТВЕННАЯ СУШКА		ПРИ 20°C 70% U.R.	4	ЧАСА
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ СУШКА		ПРИ 40-45°C	2	ЧАСА
СУХОЙ НА ОТЛИП		ПРИ 20°C 70% U.R.	1	ЧАС
НАНЕСЕНИЕ	РАСПЫЛЕНИЕМ	AIRMIX	AIRLESS	
КОЛИЧЕСТВА (НА СЛОЙ)	120/140гр/м2	120/140гр/м2		
РАЗБАВЛЕНИЕ	10-100% НА ЧАСТЬ А	10-100% НА ЧАСТЬ А		
ШЛИФОВКА	ЗЕРНО 280-360			
ХРАНЕНИЕ	12 МЕСЯЦЕВ ЧАСТЬ А - 12 МЕСЯЦЕВ ЧАСТЬ В ПРИ 20°C В ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ			