

ПРОДУКТ (часть А)	LPV507
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	БЕСЦВЕТНЫЙ АКРИЛУРЕТАНОВЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЛАК
КАТАЛИЗАТОР (часть В)	100% С С340
РАСТВОРИТЕЛЬ	40 % DV604
ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	МЕБЕЛЬ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ,
СПЕЦИФИКАЦИИ	БЫСТРОТА ВЫСЫХАНИЯ , ХОРОШАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОЖЕЛТЕНИЮ, ЛЕГКО ПОЛИРУЕТСЯ. ОБРАЗУЕТ ОЧЕНЬ ТВЁРДОЕ ПОКРЫТИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ				
ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЗНАЧЕНИ Я	ЕД.ИЗМЕРЕНИ Я
ВЯЗКОСТЬ		ЧАША DIN 4 ПРИ 20°С +/-2	30	СЕКУНД
ВЯЗКОСТЬ	ПОСЛЕ КАТАЛИЗАЦИИ	ЧАША DIN 4 ПРИ 20°С +/-2	20	СЕКУНД
СУХОЙ ОСТАТОК	ЧАСТЬ А	+/- 2	58	%
СУХОЙ ОСТАТОК	ЧАСТЬ В	+/- 2	46	%
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	ЧАСТЬ А	+/- 0,02	1,01	КГ/Л
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	ЧАСТЬ В	+/- 0,02	1,02	КГ/Л
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ		ПРИ 20°С 70% U.R.	> 4	ЧАСОВ
СУХОЙ ОТ ПЫЛИ		ПРИ 20°С	15/20	МИНУТ
ЕСТЕСТВЕННАЯ СУШКА		ПРИ 20°С 70% U.R.	6	ЧАСОВ
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ СУШКА		ПРИ 40-45°С	4	ЧАСА
СУХОЙ НА ОТЛИП		ПРИ 20°С 70% U.R.	4	ЧАСА
ПОЛИРОВКА			24	ЧАСА
НАНЕСЕНИЕ	РАСПЫЛЕНИЕМ	AIRMIX	AIRLESS	
КОЛИЧЕСТВ А (НА СЛОЙ)	140/160 гр./м2			
РАЗБАВЛЕН ИЕ	40% НА ЧАСТЬ А			

ПОДЛОЖКИ	Грунты полиуретановые и полиэфирные, эмали
ХРАНЕНИЕ	12 МЕСЯЦЕВ ЧАСТЬ А - 12 МЕСЯЦЕВ ЧАСТЬ В ПРИ 20°С В ЦЕЛОСТНОЙ УПАКОВКЕ
ОБЩИЕ ЗАМЕТКИ	ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ООО «ИТАЛКОЛОР ВОСТОК»

Юридический адрес: 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д.6, стр.1, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914, КПП 770501001, ОГРН 1117746442912

Банк: ОАО «СМП Банк», р/с: 40702810800220000136, БИК: 044583503, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.71, стр.11,

e-mail: italcolorrus@mail.ru

www.vernico.ru